

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	NOBITEKS F FARBA ASFALTOWA SZYBKOSCHNĄCA CZARNA	Data aktualizacji: 16.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.30.12-15.23
2. Kolorystyka: czarny
3. Norma: ZN-00-030/NOFAR
4. Charakterystyka: Farba asfaltowa **NOBITEKS F** stanowi roztwór uszlachetnionych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy węglowodorowej, wypełniaczy oraz środków pomocniczych.
5. Przeznaczenie: Farba asfaltowa **NOBITEKS F** jest przeznaczona do ochronnego malowania konstrukcji żeliwnych i stalowych, eksploatowanych w atmosferze miejskiej, przemysłowej i morskiej. Powłoka odporna jest na wpływy atmosferyczne i chemiczne (np. wilgoć, kwaśne deszcze). Powłoki nie są odporne na działanie promieni słonecznych. Przy malowanie elementów metalowych zaleca się gruntowanie farbami przeciwrdzewnymi. Wykorzystując bardzo dobre własności hydroizolacyjne farby, malowaniu można również poddawać powierzchnie drewniane i murowanych.

6. Własności wyrobu:

== czas wypływu (lepkość umowna) mierzona kubkiem Forda Ø 4 mm, [s], w tem. 20 ± 2°C	60 ÷ 90
== czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C, [h], najwyżej	
- stopień 1	0,5
- stopień 3	2
== zawartość substancji błonotwórczych, [%], min	50
== krycie jakościowe, [stopień]	I
== zalecana ilość warstw	2
== okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12
== gęstość w 20 °C nie więcej niż, [g/cm ³]	1,1
== temperatura mięknięcia, co najmniej [°C]	90

Limit zawartości LZO kat. A/i/FR: 500 g/l

Max: 500 g/l

7. Stosowanie:

- == podłoże: Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być zagruntowane farbą podkładową antykorozyjną firmy NOFAR.
- == metody nakładania: **NOBITEKS F** może być malowany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

8. Przygotowanie lakieru : Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	NOBITEKS F FARBA ASFALTOWA SZYBKOSCHNĄCA CZARNA	Data aktualizacji: 16.01.2012

9. Rozcieńczalnik : do wyrobów asfaltowych produkcji NOFAR

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

10. Warunki malowania :

- == temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C, ,
- == temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C.

11. Zużycie farby:

Wydajność teoretyczna wynosi 9 – 12 m² z 1 litra farby przy grubości suchej powłoki 30 µm.

12. Czas schnięcia :

w temp. 20 ± 2 °C
stopień 1 - najwyżej 0,5 h
stopień 3 - najwyżej 2 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

13. Warunki BHP i ppoż :

ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

14. Przechowywanie :

Temperatura +5÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

