

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	NOBITEKSAL FARBA ALUMINIOWA DO POKRYĆ DACHOWYCH	Data aktualizacji: 16.01.2012

1. Symbol PKWiU: 26.82.13 – 00.69

2. Kolorystyka: srebrzysty

3. Norma: ZN-98-030/NOFAR

4. Charakterystyka: Farba stanowi zawieszinę płatków aluminiowych z spoiwie stanowiącym roztwór uszlachetnionych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem inhibitora korozji i plastyfikatora. Wykończeniowa i renowacyjna powłoka jest odporna na szkodliwe działanie promieni słonecznych (UV), kwaśne deszcze i czynniki atmosferyczne. Jest gładka, elastyczna, bardzo dobrze przyczepna do podłoża. Wysycha w krótkim czasie uzyskując dekoracyjny, srebrzysty, metaliczny połysk. Odblaskowość powłoki korzystnie wpływa na stabilizację temperatury w malowanych pomieszczeniach gospodarczych i mieszkalnych.

5. Przeznaczenie: Farba służy do wykańczania i renowacji bitumicznych (papowych) i metalowych pokryć dachowych, eternitu, papy asfaltowej oraz obróbek blacharskich. Może być również stosowana do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych (barier drogowych, słupów trakcyjnych w kolejnictwie, słupów energetycznych, rurociągów, zbiorników itp.) tworząc wyjątkowo trwałą powłokę.

6. Własności wyrobu:

— czas wypływu (lepkość umowna) mierzona kubkiem Forda Ø 4 mm w temp. 20°C, [s]	60 ÷ 120
— czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C, wilgotność względna powietrza 65± 5%, [h]	
- stopień 1	0,5
- stopień 3	3
— gęstość w 20 °C, nie więcej niż, [g/cm ³]	1,0
— zawartość części stałych, min.[% wag.]	50
— krycie jakościowe, [stopień]	I
— zalecana ilość warstw	1-2
— wygląd powłoki	gładka z metalicznym połyskiem, bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości
— okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12

Limit zawartości LZO kat. A/i/FR: 500 g/l
Max: 500 g/l

7. Stosowanie:

— podłoże: Powierzchnia przeznaczona do pokrycia farbą musi być dokładnie oczyszczona. Należy usunąć naloty, porosty, części łuszczące się. Powierzchnie metalowe należy odtłuścić, a miejsca skorodowane pokryć podkładem przeciwrdzewnym produkcji NOFAR.



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	NOBITEKSAL FARBA ALUMINIOWA DO POKRYĆ DACHOWYCH	Data aktualizacji: 16.01.2012

— metody nakładania: **NOBITEKSAL** może być nakładany za pomocą szczotki, pędzlem, wałkiem bądź natryskiem. W trakcie malowania zawartość naczynia należy często mieszać w celu uzyskania jednordownej, srebrzystej konsystencji. Przy malowaniu pokryć eternitowych należy je uprzednio zagruntować **NOBITEKSALEM** rozcieńczonym do lepkości ok. 25 sek. mierzonych kubkiem wypływowym Forda Ø 4. powyższą lepkość uzyskuje się przed dodanie do farby około 10-15% rozcieńczalnika.

8. Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do wymaganej lepkości.

9. Rozcieńczalnik : rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych produkcji NOFAR

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

10. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 30 °C,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 30 °C.

11. Zużycie farby: wydajność teoretyczna wynosi 8-10 m² z 1 litra farby przy grubości suchej powłoki około 40 µm

12. Czas schnięcia : w temp. 20 ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%
 stopień 1 - najwyżej 0,5 h
 stopień 3 - najwyżej 3 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

13. Przechowywanie : Temperatura +5÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy " **NOFAR**"
 Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
 Tel./fax 041 254-10-19
nofar@nofar.pl

