

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	NOWTYNK AK TYNK AKRYLOWY	Data aktualizacji: 16.11.2018

1. Symbol PKWiU: 24.30.22-60.39

2. Kolorystyka: wg wzorca

3. Charakterystyka: Tynk akrylowy produkowany jest na bazie żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami. Jest to wyrób bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. **NOWTYNK AK** charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością, dużą elastycznością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Powłoka wykonana z tynku akrylowego zapewnia skuteczną ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych oraz ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń na elewacjach budynków. Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje dobrą przyczepność do podłoża oraz bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia. Tynk nakłada się na podłoże zagruntowane farbą „NOWOPLAST” produkcji „NOFAR”.
Wyrób gotowy do użycia. NIE ROZCIEŃCZAĆ!

4. Przeznaczenie: **NOWTYNK AK** służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków metodą ręczną lub natryskową.

5. Własności wyrobu:

⇒ gęstość wyrobu, [g/cm ³]	ok. 1,60
⇒ czas przesychania w temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 60%, [min]	ok. 15
⇒ odporność na deszcz, min., [h]	ok. 24
⇒ okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12

6. Stosowanie:

⇒ podłoże: **NOWTYNK AK** może być stosowany na wszystkich równych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (np. skruszone i słabe elementy podłoża, tłuszcz, pył) podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. **NOWTYNK AK** należy stosować na wyschnięte podłoża zagruntowane farbą podkładową pod tynki cienkopowłokowe „NOWOPLAST” firmy „NOFAR” w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

⇒ metody nakładania: Przed użyciem tynk wymieszać. Równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa.



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	NOWTYNK AK TYNK AKRYLOWY	Data aktualizacji: 16.11.2018

Przed rozpoczęciem aplikacji mechanicznej zawsze należy wykonać natrysk próbny w celu ustawienia parametrów urządzenia i natrysku. Lancę natryskową należy trzymać prostopadle do powierzchni obiektu w odległości ok. 30 - 60 cm. Uzyskana w ten sposób struktura jest równomierna, a straty materiału niewielkie. Nałożonego tynku nie należy zacierać.

Nie skrapiać tynku wodą! Nie nakładać tynku podczas opadów atmosferycznych! Nie nakładać tynku przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C! Nie nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione! Nowo wykonane wyprawy tynkarskie należy chronić przed opadami atmosferycznymi, mrozem, przed zbyt szybkim przesychaniem do czasu pełnego wyschnięcia (czas pełnego wyschnięcia uzależniony jest od wilgotności powietrza). Zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.

7. Rozcieńczalnik do mycia aparatury: woda

8. Warunki stosowania :

- == temperatura podłoża nie niższa niż +5 °C i nie wyższa niż +25 °C,
- == temperatura otoczenia nie niższa niż +5 °C i nie wyższa niż +25 °C,
- == wilgotność względna powietrza poniżej 80%

Pełne parametry eksploatacyjne uzyskuje się po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej.

9. Zużycie wyrobu: wydajność teoretyczna wynosi około 2,2 – 2,5 kg tynku na 1m²

10. Warunki BHP i p.poż.: Produkt niepalny. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

11. Przechowywanie, transport: Temperatura + 5 ÷ 30 °C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. Chronić przed mrozem. Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

