	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/3
	NOWTYNK MP TYNK MOZAIKOWY Z WYPEŁNIACZEM KWARCOWYM	Data aktualizacji: 15.01.2014

1. Symbol PKWiU: 24.30.22-60.39

2. Kolorystyka: wg wzorca

3. Charakterystyka: Tynki mozaikowe nazywane często kamyczkowymi są przeznaczone do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz budynków. Jest to mieszanina kolorowych wypełniaczy kwarcowych i transparentnego spoiwa. Tynki mozaikowe są produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Tworzą powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, o niskiej koncentracji naprężeń. Tynki charakteryzują się wysoką trwałością, elastycznością, odpornością na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Wysoka zawartość czystego polimeru gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia. Tynki nakłada się na podłoże zagruntowane farbą „NOWOPLAST” produkcji „NOFAR”. **Wyrób gotowy do użycia. NIE ROZCIEŃCZAĆ!**

4. Przeznaczenie: **NOWTYNK MP** służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Przeznaczone są w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany balkonowe i tym podobne inne ozdobne fragmenty elewacji. Bardzo często używa się ich do wykańczania powierzchni ogrodzeń betonowych. Stosowany w budownictwie wewnątrz i/lub zewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia, placówkach oświatowo – wychowawczych i innych.


5. Własności wyrobu:

- = gęstość wyrobu, [g/cm³] ok. 1,70
- = czas przesychnania w temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 60%, [min] ok. 60
- = odporność na deszcz, min., [dni] ok. 1
- = okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące] 12
- = odporność na mleczenie

6. Stosowanie:

- = podłoże: **NOWTYNK MP** może być stosowany na wszystkich równych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (np. skruszone i słabe elementy podłoża, tłuszcz, pył) podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. **NOWTYNK MP** należy stosować na wyschnięte podłoża



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/3
	NOWTYNK MP TYNK MOZAIKOWY Z WYPEŁNIACZEM KWARCOWYM	Data aktualizacji: 15.01.2014

zagruntowane farbą podkładową pod tynki cienkopowłokowe „NOWOPLAST” firmy „NOFAR” w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

- ≡ metody nakładania: Przed użyciem tynk ręcznie wymieszać. Równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. **Nie skrapiać tynku wodą! Nie nakładać tynku podczas opadów atmosferycznych! Nie nakładać tynku przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C! Nie nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione!** Nowo wykonane wyprawy tynkarskie należy chronić przed opadami atmosferycznymi, mrozem, przed zbyt szybkim przesychnaniem do czasu pełnego wyschnięcia (czas pełnego wyschnięcia uzależniony jest od wilgotności powietrza). Zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.

7. Rozcieńczalnik do mycia aparatury: woda

8. Warunki stosowania :

- ≡ temperatura podłoża nie niższa niż + 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
- ≡ temperatura otoczenia nie niższa niż + 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
- ≡ wilgotność względna powietrza poniżej 80%

Pełne parametry eksploatacyjne uzyskuje się po całkowitym wyschnięciu wyprawy tynkarskiej.

9. Zużycie wyrobu: wydajność teoretyczna wynosi około 3 - 4 kg tynku na 1m²

10. Warunki BHP i P.POŻ.: Produkt niepalny. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.


11. Przechowywanie, transport: Temperatura + 5 ÷ 30 °C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. Chronić przed mrozem. Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 3/3
	NOWTYNK MP TYNK MOZAIKOWY Z WYPEŁNIACZEM KWARCOWYM	Data aktualizacji: 15.01.2014

Tel./fax 041 2541019

nofar@nofar.pl

