

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	WYKOŃCZENIOWA POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA	Data aktualizacji: 17.06.2013

1. Symbol PKWiU: 23.64.10.0.

2. Kolorystyka: biały

3. Norma: PN-EN 15824:2010

4. Przeznaczenie: Wykończeniowa polimerowa masa szpachlowa przeznaczona jest do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń metodą ręczną i mechaniczną. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie oraz tapety. Masa szpachlowa może być stosowana na podłożach betonowych, cementowo – wapiennych, gipsowych, kartonowo - gipsowych. Nie stosować na pomieszczeniach o dużej wilgotności powyżej 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

5. Charakterystyka: Gotowa do użycia wykończeniowa polimerowa masa szpachlowa stanowi mieszaninę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, dodatków modyfikujących oraz wody. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznowienia pracy w dowolnym momencie. Łatwo się nakłada i szlifuje. Produkt posiada doskonałą przyczepność do podłoża i pozwala uzyskać idealnie gładkie, białe powierzchnie.

6. Własności wyrobu:

-	Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm ³]	1,8
-	Czas schnięcia warstwy 1-2 mm w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (55±5), nie więcej niż, [h]	4
-	Przyczepność	≥ 0,3 MPa
-	Reakcja na ogień	Klasa A1
-	Wygląd i barwa powłoki	powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń; barwa biała
-	Okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12
-	Wydajność przy grubości warstwy 1mm, [kg/m ²] (uzależniona od chropowatości podłoża)	1,5

7. Stosowanie:

== podłoże: Podłoże do szpachlowania powinno być mocno związane, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże mocno chłonne i słabe przed szpachlowaniem wzmocnić gruntem firmy NOFAR.

== metody nakładania: ręczna za pomocą szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej, maszynowo (w zależności od użytego urządzenia rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody). Nakładać warstwy o grubości nie przekraczającej 3 mm. Kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej. Suchą



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	WYKOŃCZENIOWA POLIMEROWA MASA SZPACHLOWA	Data aktualizacji: 17.06.2013

powierzchnię szpachli przeszlifować papierem ściernym, płótnem ściernym lub siatką, odpylić.

8. Przygotowanie masy: Produkt gotowy do użycia.

9. Czyszczenie: narzędzia po zakończenia pracy umyć w wodzie

10. Warunki nakładania :

- == temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
- == temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C.

11. Przechowywanie, transport: Temperatura +5 ÷ 25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. Szpachlę przechowywać w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. **Chronić przed mrozem!**

12. Wskazówki PHB i PPOŻ: Jest to produkt niepalny i nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " NOFAR"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

